

ADHESIF MULTIUSAGES

INTRODUCTION L'adhésif multiusages est un système d'adhésif bicomposant de polyuréthane fait principalement pour l'union de surface de gazon artificiel avec notre bande de pontage spéciale pour obtenir une forte union invisible le long des joints.

CARACTERÍSTICAS

- Fait pour l'union de toute sorte de gazons synthétiques et les combinaisons de bande de pontage.
- Adhésif non inflammable libre de solvants.
- Consistance structurée.
- Temps rapide pour séché.
- Versatile entre 5 - 30°C.
- Tolère son usage dans des conditions climatiques humides.

MÉTHODE D'USAGE IMPORTANT : avant de commencer un travail qui implique l'adhésif Multiusages , l'applicateur doit étudier soigneusement la fiche de sécurité du produit.

PROCÉDURE DE MELANGE L'adhésif multiusages est mêlé avec de l'aditif durcisseur dans une dose de 10:1 en poids, en ajoutant d'abord le composant durcisseur à l'adhésif dans le récipient à mélange. Le mélange dans tous les cas doit être réalisé avec un malaxeur mécanique. Un adhésif pas bien mêlé ne sèche pas correctement et il reste mou. Il est essentiel que le mélange des deux composants soit particulièrement fait autour des côtés et dans le fond du récipient.

UNE MÉTHODE D'APPLICATION

Avant l'usage, les substrats individuels doivent être évalués pour obtenir un maximum d'union avant l'application du produit à grande échelle. L'adhésif Multiusages est tolérant pour son usage dans des conditions climatiques humides.

UNION DE BORDS DE LES DE GAZON ARTIFICIEL. l'adhésif mélange est versé du seau directement au centre de la bande de jonction, ou bien à travers l'usage d'une machine pour déposer la colle. L'adhésif Multiusages est approprié à l'union de toute sortes de gazon artificiel aux géotextile, et un bon mélange de 13.2Kg collera une longueur de 15-25ml en fonction du type de dossier avec plus ou moins de relief. L'union peut bouger légèrement après avoir fait la jointure et recommencer à bouger quand l'adhésif aura l'apparence d'un mastic (normalement 1-2 heures). Une autre méthode utilisée et mettre du poids sur les unions au moyen des sacs en sable sec ou avec des baignoires jusqu'à que l'adhésif soit sec. L'adhésif est sec normalement 1-2 heures avec des températures moyennes de printemps / automne, mais ce temps peut s'agrandir avec des température plus basse.

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT.

Couleur et Forme : Pâte couleur verte.

Caractéristiques : l'Adhésif de polyuréthane bicomposant pour usage dans des extérieurs.

Gravité spécifique : 1480 g/litre.

Viscosité : Tixotrope. Solidité : 100 %.

Application : spatule pour étaler la colle ou bien des machines pour encoller, l'application sur la bande de pontage. L'ouverture / temps avant solidité de la colle : 1 heure.:

Temperature °C	Temps ouverture	Temps pour sechage
5	4 heures	24 heures
10	2 heures	12 heures
20	1 heures	4 heures
30	30 minutes	2 heures

Ne pas utiliser s'il y a un risque de gelées du sol avant la fin du temps de fixation .

Couverture : 2000 - 3000g/m² pour union bande de pontage. Le temps d'ajustement : Un peu près 1 - 24 heures ça selon la température de la saison. Le temps de fixation de la colle : la résistance finale après 4 jours.

Nettoyage : De l'eau chaude plus détergent éliminera l'adhésif humide des mains et d'outils. L'adhésif fixe est résistant aux dissolvants et seulement éliminé par des moyens mécaniques. Une résistance : Résistant à l'eau et à la température. Emballage : Pot de 13.2kg et 3kg. Fournis par unité ou dans des palet complete.

Stockage : Conserve les pots hermétiquement fermés entre 5-30 °C. Une période de validité : 12 mois pour adhésif et durcisseur.

Avertissement : Quand je travaille avec le durcisseur, doivent être observées les précautions d'avertissement et la sécurité des paquets. Le durcisseur est 100 % un isocyanate liquide. Éviter le contact avec la peau. Utilisez des gants de protection.

SÉCURITÉ ET SANTÉ

Avant de commencer, assurez vous obtenir les fiches de sécurité et lire l'information suivante :

1) l'étiquette de danger dans le paquet (valide dans la Puce 3 Regs 2002 et CDG/CPL Regs).

2) La Fiche de sécurité de l'adhésif multiusage

Cette brochure est une guide générale et peut tenir une information pas correct sous des conditions particulières d'usage. L'entreprise ne peut pas accepter de responsabilité par des pertes ou les dommages qui peuvent dériver de l'utilisation incorrecte de cette information.

Ma
Bulle
Verte